

Низкотемпературная высокоскоростная пластичная смазка SKF

LGLT 2

SKF LGLT 2 — это пластичная смазка на основе полностью синтетического масла и литиевого мыла. Уникальная технология загустителя и маловязкое полиальфаолефиновое масло (ПАО), входящее в состав LGLT 2, позволяют использовать её при низких температурах (до $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$) и высоких частотах вращения (параметр быстроходности $n\ d_m$ достигает значения $1,6 \times 10^6$).

- Низкий момент трения
- Малошумность
- Отличная устойчивость к окислению и хорошая водостойкость

Области применения

- Веретена текстильных машин
- Шпиндельные узлы станков
- Приборы и контрольное оборудование
- Малогабаритные электродвигатели для медицинского и стоматологического оборудования
- Роликовые коньки
- Цилиндры принтеров
- Робототехника



Доступные объёмы ёмкостей

Объём ёмкости	Обозначение
Тюбик 180 г	LGLT 2/0.2
Канистра 0,9 кг	LGLT 2/1
Канистра 25 кг	LGLT 2/25
Бочка 170 кг	LGLT 2/180



Технические данные			
Обозначение	LGLT 2/(объём ёмкости)		
Код по DIN 51825	КНС2G-50	Маслоотделение по DIN 51 817, 7 дней при 40 °С, статическое, %	<4
Класс консистенции NLGI	2	Коррозия меди DIN 51 811	макс. 1 при 100 °С (210 °F)
Тип мыла	Литиевое	Срок службы пластичных смазок подшипников качения	
Цвет	Бежевый	Испытание срока службы L ₅₀ на машине ROF при 10 000 об/мин, ч	>1 000, 20 000 об/мин при 100 °С (210 °F)
Тип базового масла	Синтетическое (PAO)	Антизадирные свойства	
Диапазон рабочих температур	от -50 до +110 °С (от -60 до +230 °F)	Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н	мин. 2000
Точка каплепадения по DIN ISO 2176	>180 °С (>355 °F)		
Вязкость базового масла			
40 °С, мм ² /с	18		
100 °С, мм ² /с	4,5		
Пенетрация по DIN ISO 2137			
60 погружений, 10 ⁻¹ мм	265-295		
100 000 погружений, 10 ⁻¹ мм	макс. +50		
Защита от коррозии			
Етсог: – стандарт ISO 11007	0-1		
Водостойкость по DIN 51 807/1, 3 часа при 90 °С	макс. 1		

Управление процессами смазывания

Аналогично тому, как программа по управлению производственными активами позволяет вывести техобслуживание на новый уровень, программа по управлению процессами смазывания позволяет увидеть новые перспективы и возможности. Данный подход позволяет эффективно повысить надёжность оборудования при меньших общих затратах.



skf.com | mapro.skf.com | skf.com/lubrication

© SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

© SKF Group 2019

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

PUB MP/P8 12052/2 RU - Октябрь 2019

Некоторые изображения использованы по лицензии от Shutterstock.com.