SKF Econbr

Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

DIN/ISO : NBR **ASTM :** NBR

Propriétés	Unité	Valeur	Standard
Couleur standard	–	Noir	■
Dureté	Shore A	85	DIN ISO 7619
Densité	g/cm³	1,32	DIN EN ISO 1183-1
Résistance à la traction	MPa	18	DIN 53504
Allongement à la rupture	%	160	DIN 53504
Module de 100 %	MPa	13	DIN 53504
Déformation rémanente à la compression : 100 °C / 24 h	%	13	DIN ISO 815
Résistance au déchirement	N/mm	19	DIN ISO 34-1
Température de service minimale	°C	–30	–
Température de service maximale	°C	+100	–

REMARQUE IMPORTANTE : Les valeurs indiquées ci-dessus ne sont valables que pour des échantillons de matériaux préparés à des fins de test conformément aux normes indiquées. Ces valeurs sont des valeurs typiques et ont été testées sur des échantillons sélectionnés.

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2017
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

PUB SE/P8 16030 FR · Novembre 2017